

**TECHNICKO – PREBERACIE PODMIENKY**  
**DODÁVOK VLÁKNINOVÉHO DREVA A LPV**  
**DO Mondí SCP (MSCP)**

## **1. TECHNICKÉ PODMIENKY DODÁVOK**

### **1.1 Ihličnaté vlákňinové drevo (IVD) – rozmery :**

**Priemery** od 8 cm v kôre na tenšom konci do 60 cm v kôre na hrubšom konci v dĺžkových rozpätiach 3-3,5 m; 3,5-4 m; 4-4,5 m; 4,5-5 m; 5-5,5 m; 5,5-6 m. V jednej hranici môže byť iba jedno dĺžkové rozpätie dreva. Dodávky môžu byť dodávané iba automobilovou dopravou.

### **1.2 Listnaté vlákňinové drevo (LVD) – rozmery :**

a) **Priemery** od 8 cm v kôre na tenšom konci do 60 cm v kôre na hrubšom konci v dĺžkových rozpätiach 2-2,5 m; 3-3,5 m; 3,5-4 m; 4-4,5 m; 4,5-5 m; 5-5,5 m; 5,5-6 m.

b) **Priemery** od 61 cm v kôre na tenšom konci do 100 cm v kôre na hrubšom konci v dĺžkových rozpätiach 2-2,5 m; 3-3,5 m; 3,5-4 m.

c) **Priemery** od 101 cm v kôre na tenšom konci do 140 cm v kôre na hrubšom konci v dĺžkových rozpätiach 2-2,5 m.

d) Dodávky podľa bodov a), b) a c) môžu byť dodávané automobilovou dopravou, alebo vo vagónoch typu **Sps, Snps, Res 3946, Laas a Eas**, len ako samostatné zásielky (1 zásielka = 1 hranica/ 1 hranica vo vagóne).

V jednej hranici môže byť iba jedno dĺžkové rozpätie dreva.

### **1.3 Listnaté piliarske výrezy (LPV) - rozmery :**

Dreviny Buk, Javor, Jaseň, Hrab, Dub, Cer, Agát v kvalite III.B. a III.C,

- priemerov od 20 cm v kôre na tenšom konci, do 60 cm v kôre na hrubšom konci v dĺžkových rozpätiach 3 - 4 m; 4 - 5 m; 5 - 6 m.

- priemerov od 60 cm v kôre na tenšom konci, do 100 cm kôre na hrubšom konci v dĺžkových rozpätiach 3-3,5 m; 3,5-4 m (Samostatná zásielka, alebo samostatná hranica v zásielke dreva priemeru do 60 cm.)

- V jednej hranici môže byť iba jedno dĺžkové rozpätie dreva.

### **1.4 Mäkká hniloba:**

**Pre IVD aj LVD** je povolená do 2/5 (40%) plochy čela kmeňa pri 15%-nom počte polien v jednej zásielke. **Pre dodávky LPV je prípustná mäkká hniloba do priemeru 15 cm , maximálne však v troch kusoch v zásielke.** Percentuálne posudzovanie množstva hniloby sa robí podľa počtu poškodených kusov.

### **1.5 Krivosť:**

Nie je povolená, kolenová krivosť a dvojáky.

**Pre IVD aj LVD** je povolená len jednoduchá krivosť, pri dreve s priermi do 50 cm 15%-ná , nad 50 cm 8%-ná. **Pre dodávky LPV** je povolená len jednoduchá krivosť do 5%, je povolený prirodzený zámok vytvorený dvojákom do 5 % počtu kusov.

# *SLOWWOOD RUŽOMBEROK, a. s.*

Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok

Vydanie č.5 platné od 01.10.2009

Strana 2 z 4

## **1.6 HRČE (platí iba pre LPV):**

Zdravé hrče bez obmedzenia, Nezdravé – povolená jedna hrča priemeru do 8 cm na 2 m dĺžky výrezu.

## **1.7 TRHLINY (platí iba pre LPV):**

Mrazové bez obmedzenia. Odlupčivé, dreňové a výsušné sú dovolené v dĺžke rovnajúcej sa priemeru čela do 5 % počtu kusov. Štiepy sú v LPV neprípustné, za štiepu sa považuje trhlina s dĺžkou nad polovicu dĺžky kusa. Štiepy budú posudzované ako zrážky pri trhlinách.

## **1.8 V zásielke nesmú byť do seba zaklinené jednotlivé hranice dreva.**

## **2. VADY TOVARU „IVD, LVD a LPV“ – REKLAMÁCIE**

**2.1.** Kvalitu všetkých dodávok posudzujú preberači MSCP. Nezhody s podmienkami uvedenými v článku 1 tohto dokumentu sú riešené nižšie uvedenými zrážkami z ceny, v reklamačných konaniach s dodávateľmi, pričom reklamácie sú riešené písomne a telefonicky, alebo písomne a osobnou účasťou dodávateľa. Zásielky so zrážkou z ceny do 30% je možné priamo spotrebovať, zásielky so zrážkou nad 30% sú až do vyriešenia reklamácie vyložené na vyhradené miesto.

**2.2.** Percentuálne zrážky z ceny zásielky za nedodržanie technických podmienok dodávok budú uplatňované nasledovne:

### **2.2.1. Mäkká hniloba nad povolenú hranicu podľa bodu 1.4 :**

*Počet kusov dreva s mäkkou hnilobou , alebo grafiózou duba.*

*Percentuálna zrážka z ceny zásielky:*

#### **Pri IVD, LVD**

do 15 %  
od 15 – 20 %  
od 21 – 25 %  
od 26 – 30 %  
od 31 – 35 %  
od 36 – 45 %  
od 46 – 55 %  
nad 55 %

bez zrážky  
5 % z ceny zásielky  
10 % z ceny zásielky  
15 % z ceny zásielky  
20 % z ceny zásielky  
30 % z ceny zásielky  
40 % z ceny zásielky  
100 % z ceny zásielky  
alebo zásielku vrátiť dodávateľovi

#### **Pri LPV**

nad prípustnú hranicu podľa bodu 1.4. až do 5 %,  
od 5 – 10 %  
od 10 – 20 %  
nad 20 %

5 % z ceny zásielky  
10 % z ceny zásielky  
15 % z ceny zásielky  
Preradenie do LVD.

# SLOWWOOD RUŽOMBEROK, a. s.

Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok

Vydanie č.5 platné od 01.10.2009

Strana 3 z 4

## 2.2.2. Priemer na tenšom konci:

IVD pod 8 cm  
LVD pod 8 cm  
LPV pod 20 cm

Počet kusov tenšieho dreva:

Percentuálna zrážka z ceny zásielky:

### Pri IVD, LVD

do 5 %  
5 % - 10 %  
11 % - 20 %  
21 % - 30 %  
nad 30 %

bez zrážky  
10 % z ceny zásielky  
20 % z ceny zásielky  
30 % z ceny zásielky  
zásielku vrátiť dodávateľovi

### Pri LPV

do 5 %  
od 5 – 10 %  
od 10 – 30 %  
nad 30 %

bez zrážky  
5 % z ceny zásielky  
10 % z ceny zásielky  
Preradenie do LVD.

## 2.2.3. Pomiešanie drevín v zásielke

### Ihličnaté zásielky:

Pomiešanie ihličnatých drevín medzi skupinami Sm/Jd a Bo/Smc.

- povolené do 5 %

- nad 5 %

zrážka z ceny zásielky 15 %

### Listnaté zásielky:

a) V rámci skupín I., II., III.A a III.B podľa bodu 1.9. je povolená prímes iných ako konsignovanej dreviny do 30 % objemu zásielky.

Prímes nad 30 % z objemu zásielky

zrážka z ceny zásielky 20%, prijatá bude najťažšia drevina zo zásielky podľa lutro metódy.

b) Medzi skupinami:

Dovolená je prímes iných ako konsignovanej dreviny do 20 %

- prímes 21 % - 30 %

zrážka z ceny zásielky 5 %, prijatá bude najťažšia drevina zo zásielky podľa lutro metódy.

- prímes nad 30 %

zrážka z ceny zásielky 25%, prijatá bude najťažšia drevina zo zásielky podľa lutro metódy.

Miešanie ihličnatého a listnatého dreva je neprípustné. Takéto zásielky nebudú prevzaté.

## 2.2.4. Krivosť – presahujúca hodnoty uvedené v článku 1.5. technických podmienok

Pre IVD a LVD

zrážka 5 % z ceny zásielky.

Pre LPV do 5 % počtu kusov pri krivosti do 5 %

bez zrážky

Pre LPV nad 5% počtu kusov pri krivosti 5,1-8 %

zrážka 5 % z ceny zásielky,

Pre LPV nad 5% počtu kusov pri krivosti nad 8 %

preradenie do LVD

Dvojitá krivosť sa posudzuje ako jednoduchá, pričom kus sa rozdeľuje na sekcie (časti) s jednoduchou krivosťou.

# **SLOWWOOD RUŽOMBEROK, a. s.**

Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok

Vydanie č.5 platné od 01.10.2009

Strana 4 z 4

**2.2.5. Neodstránené koreňové nábehy nad 5% počtu kusov** zrážka 5 % z ceny zásielky.

**2.2.6. Trhliny v LPV presahujúce hodnoty uvedené v článku 1.7 technických podmienok**

<i>Počet kusov dreva s trhlinami nad povolené hodnoty:</i>	<i>Percentuálna zrážka z ceny zásielky:</i>
do 5 %	bez zrážky
od 5 % do 10 %	5 % z ceny zásielky
nad 10 %	Preradenie do LVD.

**2.2.7. Voľným okom viditeľné kovové predmety v dreve a zásielke**

zrážka 30 % z ceny zásielky.

**2.2.8. Zaklínené figúry v dodávke**

zrážka 10 % z ceny zásielky.

**2.2.9. Drevo rôznych dĺžkových rozpätí v jednej figúre**

Pri prekročení dĺžkového rozpätia o 1,5 m u LPV aj LVD zrážka 5 % z ceny zásielky.

**2.2.10. Lipa v zásielke - akákoľvek prímes** zrážka 30 % z ceny zásielky.

**2.2.11. Upevnenie vagónovej zásielky drôtom** zrážka 15 % z ceny zásielky.

**2.2.12. Previazanie klaníc na vagóne Res 3946** zrážka 15 % z ceny zásielky.

**2.2.13. Nevhodný vagón** zrážka 15 % z ceny zásielky.

**2.2.14. Prímes dreva priemeru kmeňa nad 60 cm v zásielke, alebo v hranici**

zrážka 5 % z ceny zásielky.

Za prímes dreva sa považuje akékoľvek miešanie dreva v kategórii do maximálneho priemeru 60 cm s kategóriami nad 60 cm priemeru dreva. V kategórii nad 60 cm je prípustný priemer na tenšom konci od 60 do 40 cm, za podmienky, že hrubší koniec má viac ako 60 cm. Zrážka za prímes sa posudzuje z celej zásielky, ale sa posudzuje jednotlivo po figúrach.

**2.2.15. Náklady na štiepanie dreva s priemerom kmeňa nad 60 cm**

Pri viac ako jednej hranici zrážka 7 % z ceny zásielky

Pri jednej hranici zrážka 3 % z ceny zásielky.

**V prípade nedodržania technických podmienok dodávok vo viacerých bodoch v jednej zásielke, je percentuálna zrážka z ceny zásielky tvorená súčtom predmetných zrážok.**

**Pri preradení LPV do LVD sa dodané drevo nanovo posudzuje podľa podmienok platných pre LVD.**